

INSUMOS

CERAS

CERA MICRO 74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cera Micro 74 es una cera parafínica microcristalina obtenida a partir de las parafinas más pesadas.

APLICACIÓN

Sus usos están asociados a su alta flexibilidad, plasticidad y adhesividad.

ESPECIFICACIONES

| Ensayos | Unidad | Método | Micro 74 Valores típicos |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------|
| Punto de fusión | °C | ASTM D-127 | 74 |
| Penetración a 25 °C | 0,1 mm | ASTM D-1321 | 21 |
| Contenido de Aceite | % | ASTM D-721 | 0,7 |
| Color Saybolt | | ASTM D-6045/156 | 25 |

Los valores de la tabla precedente se otorgan a modo informativo y no constituyen una especificación a cumplir.

Esta cera no es apta para uso alimentario, medicinal ni cosmético.

A temperatura ambiente se presenta como un sólido blanco, ceroso y semicristalino.

PRESENTACIÓN

La Cera Micro 74 se comercializa en:

- Cajas de 25 Kg. conteniendo 5 placas moldeadas.

Temperatura máx. de almacenaje en placas: 45 °C.

Los productos comercializados por YPF no presentan riesgos para la salud y la seguridad siempre que su uso sea el recomendado.

En caso de ingestión enjuagar la boca hasta la desaparición del sabor a parafina.

En caso de contacto con parafinas calientes, enfriar rápidamente el material líquido con abundante agua y no retirarlo sin solicitar asistencia médica.

Para mayor información, solicite la correspondiente "FICHA DE SEGURIDAD" a Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones
0-800-333-0160 / (11) 4654 – 6648 / (11) 4658 – 7777

Por última revisión consulte a Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades.

Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades

Macacha Güemes 515, 9° Piso, C1106BKK Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 5441-0274 / 1743 // Fax: (011) 5441-1535

e-mail: especialidades@ypf.com

Julio 2011

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.