

INSUMOS

CERAS

CERA MICRO 74 MI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cera Micro 74 MI es una cera parafínica microcristalina obtenida a partir de las parafinas más pesadas.

APLICACIÓN

Sus usos están asociados a su alta flexibilidad, plasticidad y adhesividad.

ESPECIFICACIONES

Ensayos	Unidad	Método	Micro 74 MI Valores típicos
Punto de fusión	°C	ASTM D-127	74
Penetración a 25 °C	0,1 mm	ASTM D-1321	20
Contenido de Aceite	%	ASTM D-721	1,2
Color Saybolt		ASTM D-6045/156	26

Los valores de la tabla precedente se otorgan a modo informativo y no constituyen una especificación a cumplir.

Esta cera no es apta para uso alimentario, medicinal ni cosmético.

A temperatura ambiente se presenta como un sólido blanco, ceroso y semicristalino.

PRESENTACIÓN

La Cera Micro 74 se comercializa en:

- Cajas de 25 Kg. conteniendo 5 placas moldeadas.

Temperatura máx. de almacenaje en placas : 45 °C.

Los productos comercializados por YPF no presentan riesgos para la salud y la seguridad siempre que su uso sea el recomendado.

En caso de ingestión enjuagar la boca hasta la desaparición del sabor a parafina.

En caso de contacto con parafinas calientes, enfriar rápidamente el material líquido con abundante agua y no retirarlo sin solicitar asistencia médica.

Para mayor información, solicite la correspondiente "FICHA DE SEGURIDAD" a Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones
0-800-333-0160 / (11) 4654 – 6648 / (11) 4658 – 7777

Por última revisión consulte a Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades.

Asistencia Técnica y Desarrollo Especialidades

Macacha Güemes 515, 9° Piso, C1106BKK Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 5441-0274 / 1743 // Fax: (011) 5441-1535

e-mail: especialidades@ypf.com

Julio 2011

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.